Hydro Ceramic Rim Coat 547

Felgenversiegelung

Hydro Ceramic Rim Coat 547 ist eine hybride Keramikversiegelung für die schnelle und effiziente Felgenversiegelung. Das Produkt gewährleistet eine hohe Schutzfunktion für lackierte und unlackierte Felgenoberflächen und sorgt gleichzeitig für eine beeindruckende Glanzsteigerung.

Die hochtransparente Beschichtung bildet bereits bei minimaler Auftragsmenge eine schmutzresistente sowie leicht zu reinigende Schutzschicht. Hydro Ceramic Rim Coat 547 zudem bis zu 350°C hitzebeständig.

Hydro Ceramic Rim Coat 547 ist bis zu einer Schichtdicke von 8 µm sehr flexibel und kann daher weder brechen oder abplatzen.

Anwendungsgebiete:

- lackierte und pulverbeschichtete Felgen
- Glanz- & Mattlackierungen
- hochglanzpolierte Felgen
- Chromfelgen

Eigenschaften:

- PFAS-frei
- starke Wasserabweisung
- erhöht Glanz und Glätte
- unempfindlich gegenüber schwachen Säuren und Basen (pH: 2–12)
- einfache und schnelle Verarbeitung
- minimaler Verbrauch

Anwendung:

- Oberfläche mit Surface Cleaner Ultima und Surface Cleaner Neutra reinigen und neutralisieren
- Applikationstuch über den Applikator legen oder optional den Premium Applicator Sponge verwenden
- 15–20 Tropfen Hydro Ceramic Rim Coat 547 auf das Applikationstuch tropfen und zügig auf der Oberfläche verteilen (es muss ein sichtbarer Film entstehen).
- Produkt ca. 1–5 Minuten ablüften lassen! (Diese Angabe ist abhängig von der Auftragsmenge, Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur). Je länger das Produkt auf dem Lack reagieren kann, desto höher ist der Schichtaufbau, die Schutzwirkung und der hydrophobe Effekt. Um eine hohe Einwirkzeit zu gewährleisten, müssen Sie ausreichen Produkt auftragen damit es nicht zu schnell abtrocknet.
- Überschüsse mit dem ersten Special Coating Towel entfernen (erst die Randbereiche und dann in geraden und zügigen Bewegungen von außen nach innen arbeiten).
- Nehmen Sie ein weiteres, frisches Special Coating Towel und polieren Sie die Oberfläche aus (erst die Randbereiche und dann von außen nach innen in kreisenden Bewegungen, ohne viel Druck auszuüben)
- Sollten weiterhin Schlieren sichtbar sein, so nehmen Sie ein weiteres, frisches Special Coating Towel und wiederholen den Vorgang, bis die Schlieren nicht mehr sichtbar sind. (Kontrolle mit einer Lichtquelle)
- Wiederbeschichtung mit Hydro Ceramic Rim Coat 547 nach 25 Minuten möglich. Warten Sie nicht länger als 60 Minuten!

Achtung: Nicht direkt in der Sonne anwenden!

servFaces GmbH | Zeppelinstr. 2 – 4 | D - 72488 Sigmaringen | Tel.: +49 7571 6894 0| info@servFaces.de | www.servFaces.de

Standzeit:
Hydro Ceramic Rim Coat 547 hat eine Schutzfunktion von bis 18 Monaten. Um eine höhere Standzeit zu erzielen, können Sie nach 25–60 Minuten eine weitere Schicht auftragen.

Achtung: Permanente und stark mechanische Reinigung wie in Waschanlagen beeinträchtigt die Standzeit der Beschichtung, da die starke abrasive Einwirkung der Bürsten das Produkt langsam abträgt und verkratzt!

Verarbeitungstemperatur:	**Auftragsmenge:**	**Wetterfest nach:**	**Vollständig ausgehärtet nach:**	**pH-Beständigkeit**
+15°C bis +35°C	3–5 ml pro m²	18–24 Std.	9–10 Tagen	pH 2–11,5

Lagertemperatur	**Lagerung und Haltbarkeit:**
+10°C bis +25°C	mindestens 24 Monate bei Raumtemperatur in fest verschlossenen Originalgebinden bei stehender Lagerung

Achtung: Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Zu beachten:
Emulsionen und Beschichtungsprodukte benötigen nach dem Auftragen eine gewisse Zeit, um sich mit der Oberfläche zu verbinden und vollständig auszuhärten. Bitte beachten Sie daher unbedingt die Aushärtezeiten der einzelnen Produkte. Nur so kann gewährleistet werden, dass das Produkt die gewünschte Wirkung erzielt. Wird die Oberfläche direkt nach dem Auftrag durch den Einsatz von z. B. Wasser oder Reinigungsmittel beansprucht, kann es zu einer deutlichen Verminderung der Leistung der Produkteigenschaft kommen.

Allgemeiner Produkthinweis:
Faktoren wie die Vorreinigung, Verarbeitungstemperatur, Trocknungszeit usw. können Einfluss auf die Wirksamkeit und Leistungsdauer des Produkts haben. Daher können Schwankungen der Produkteigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Gebindegrößen:

Art. Nr.:	Gebinde:
SF10515	30 ml
SF10515.1	50 ml

Lieferumfang 30 ml Set: 1 × Applikator, 2 × Applikationstuch, 1 × Anwendungsbooklet
Lieferumfang 50 ml Set: 1 × Applikator, 4 × Applikationstuch, 1 × Anwendungsbooklet

Zubehör:
Surface Cleaner Ultima, Surface Cleaner Neutra, Premium Applicator Sponge, Premium Applikator Mitt, Special Coating Towels

Zu beachten nach der Anwendung:
Oberflächen, die mit Versiegelungsprodukten behandelt wurden, sollten grundsätzlich immer so sanft wie möglich gereinigt werden, um das Produkt in seiner Eigenschaft nicht zu beschädigen oder sogar zu entfernen. Vermeiden Sie den Einsatz von starken Reinigungsmitteln mit einem hohen pH-Wert oder einem hohen Anteil an Lösemitteln. Wir empfehlen daher eine Reinigung mit einem pH-neutralen Felgenreiniger.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.

servFaces GmbH | Zeppelinstr. 2 – 4 | D - 72488 Sigmaringen | Tel.: +49 7571 6894 0| info@servFaces.de | www.servFaces.de